

Sæbebehandling af træ møbler

Sæbebehandling

af ubehandlet bøg og eg: Nedenstående behandling vil udfylde træets porer, så der opnås en overflade, der er glat og rimelig smudsafvisende i forhold til det ubehandlede træ.

Det nye bord sæbebe- handles 2-3 gange med en uges mellemrum. Sæbebehandling af bøge- eller egetræ holder bordpladen lys.

Blandingsforhold:

Bøg:

ca. 100 gram sæbespån timer til 1 liter vand ved de første behandlinger.

Eg:

ca. 25 gram sæbespån timer til 1 liter vand.

OBS:

Overdreven brug af sæbe gør egetræ mørkt. Det anbefales at bruge demineraliseret vand, idet jernholdigt vand i nogen tilfælde kan misfarve træet

Påføring:

Svamp eller klud opvrides i sæbevandet. Sæben påføres i træets længderetning, således at sæben er jævnt fordelt og uden klatter og tykke striber. Svampen eller kluden vrides derefter hårdt op og der tørres af efter nogle få minutter.

Ujævn påføring kan medføre misfarvning af træet. Husk ved de første 2-3 behandlinger, at fugte pladens underside med sæbevand for at undgå, at træet vrider sig

Slibning:

Ved de første behandlinger kan der opstå fiberrejsning i træet, hvorfor det anbefales at mellemslibe.

Når pladen er tør, slibes med sandpapir korn 180-240 eller pudsesvamp i træets længderetning. Slib aldrig med ståluld!

Vedligeholdelse:

Af og til kan bordet trænge til en opfriskning, brug da et blandingsforhold på 25 gram sæbespån timer til 1 liter vand (gælder både bøg og eg) og følg anvisningen fra før.